



**REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.**  
Rua Paranaíba n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá  
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná  
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861  
[www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) [realfix.vendas@uol.com.br](mailto:realfix.vendas@uol.com.br)

---

## BOLETIM TÉCNICO

---

- Produto:** Emborrachamento
- Apresentação:** produto a base de resina solúvel em água, monocomponente, secagem ao ar para isolar chaparias graneleiras.
- Composição:** resina acrílica, pigmentos orgânicos, cargas inertes, aditivos em água.
- Preparação da Superfície:** remover da superfície todo o resíduo de poeira, graxa, óleo, oxidação, respingo de solda, etc. A remoção deve ser feita com lixa e ar.

### Especificação Técnica:

Viscosidade Original	Tixo
Peso Específico	1,40 a 1,50 g/cm <sup>3</sup>
Diluyente	Água
Diluição	Conforme necessidade
Sólidos	46 a 54%
Padrão de Cor	Branco e Preto
Rendimento Teórico	+ - 7 m <sup>2</sup> /litro
Secagem ao Toque	5 a 15 minutos a 25° C
Secagem ao Manuseio	40 a 80 minutos a 25° C
Secagem Total	24 horas a 25° C
Aplicação	Pistola para Emborrachamento
Camada Seca	+ - 40 µm

**Precauções:** usar equipamento individual de segurança para produtos químicos. Aplicar este produto em ambiente adequado para pintura.

Em contato com a pele pode causar irritação.

**Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

**Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície. Para informações adicionais entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1861.

**Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.