



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

- Produto:** Esmalte Sintético
- Apresentação:** produto a base de resina alquídica fenolada de secagem ao ar, para acabamento em chaparias e afins, com baixa resistência a intempéries.
- Composição:** resina alquídica fenolada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes de naftanato de chumbo, cobalto e manganês, aditivos em hidrocarbonetos aromáticos e aguarrás.
- Preparação da Superfície:** remover da superfície todo o resíduo de poeira, graxa, óleo, oxidação, respingo de solda, etc. A remoção pode ser feita através de jateamento ou limpeza mecânica. Após limpar corretamente o substrato, aplicar o Primer Sintético com 40 μm no mínimo. Após no mínimo 8 horas aplicar o Esmalte Sintético para acabamento.
- Especificação Técnica:**

Viscosidade Original	75 a 85" CF4
Peso Específico	1,00 a 1,20 g/cm ³
Thinner	10.Z004/10.Z002
Diluição	10 a 20%
Sólidos	46 a 54%
Padrão de Cor	Diversos
Rendimento Teórico	8 a 10 m ² /litro
Secagem ao Toque	2 a 4 horas a 25°C
Secagem ao Manuseio	6 a 8 horas a 25°C
Secagem Total	72 horas a 25°C
Aplicação	Pistola Convencional
Camada Seca	30 a 35 μm

Precauções: produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenagem: manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

Observações: os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.
Para informações adicionais entrar em contato com nosso departamento técnico pelo 41 3661-1850.

Responsável: Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.