



**REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.**  
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá  
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná  
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861  
[www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) [realfix.vendas@uol.com.br](mailto:realfix.vendas@uol.com.br)

---

## BOLETIM TÉCNICO

---

- Produto:** Esmalte Acrílico para Demarcação
- Apresentação:** produto à base de resina acrílica, para pintura de faixas de demarcação em pisos, com boa resistência a abrasão.
- Composição:** resina acrílica, pigmento inorgânicos, orgânicos e cargas inertes em solventes aromáticos e alifáticos.
- Preparação da Superfície:** o piso tem que estar nivelado, sem trincas, graxas, sujeiras, rachaduras, respingos de cimento, etc, preferencialmente lixado, lavado e seco.

**Especificação Técnica:**

Viscosidade Original	75 a 85" CF4
Peso Específico	1,10 a 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Thinner	10.Z021/10.Z004
Diluição	10 a 20%
Sólidos	50 a 60%
Padrão de Cor	Diversos
Rendimento Teórico	8 a 10 m <sup>2</sup> /litro
Secagem ao Toque	5 a 15 min a 25°C
Secagem ao Manuseio	1 a 2 horas a 25°C
Secagem Total	72 horas a 25°C
Aplicação	Rolo de lã de pêlo curto
Camada Seca	40 µm no mínimo

**Precauções:** produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

**Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

**Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.  
Para informações adicionais entrar em contato com nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1850.

**Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

