



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranaíba n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

- Produto:** **Primer Epóxi**
- Apresentação:** produto a base de resina epóxi de dois componentes e secagem ao ar, para proteção de substratos que necessitem de excelente resistência química e mecânica.
- Composição:** resina epóxi, pigmentos inorgânicos, cromato ou fosfato de zinco e cargas inertes em hidrocarbonetos aromáticos, acetatos e glicóis.
- Preparação da Superfície:** jatear toda a superfície com granalha de aço perfil de no mínimo 40 micras. Aplicar uma demão de primer de no mínimo 100 micras, com intervalo entre demãos de no máximo 12 horas. Caso ultrapasse este tempo, o substrato deverá ser lixado.
- Preparação da Tinta:** homogeneizar bem a tinta (A) e o catalisador (B) separadamente, misturar o componente B no A conforme a proporção indicada na etiqueta do produto e diluir de acordo com a aplicação, ou seja, não diluir para alta espessura e 20% de diluição para espessura média. Aguardar o tempo de indução do produto, ou seja, no mínimo 20 minutos.

Especificação Técnica:

Viscosidade Original	70 a 75" CF4
Peso Específico	1,30 a 1,40 g/cm ³
Thinner	10.Z005/10.Z068
Diluição	10 a 20%
Sólidos	65 a 90%
Padrão de Cor	Vermelho / Cinza
Catálise	Conforme indicado na etiqueta
Catalisador	Conforme indicado na etiqueta
Rendimento Teórico	5 a 10 m ² /litro
Aplicação	Pistola Convencional
Camada Seca	70 a 140 μ m

Precauções:

produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenagem:

manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

Observações:

os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.

Para informações adicionais entrar em contato com nosso departamento técnico pelo 41 3661-1850.

Responsável:

Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.