



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: **Selador Nitro Acabamento** **Código:** 19.Z055

Apresentação: produto a base de nitrocelulose, usado na linha moveleira para selar e dar acabamento, sem alterar a aparência ou a naturalidade dos veios, apresenta secagem rápida.

Composição: produto constituído por resinas gliceroftálicas e nitrocelulose. A parte volátil é constituída por hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois e ésteres glicólicos. Contém ainda cargas minerais inertes e agentes tensoativos.

Preparação da Superfície: a madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/ 320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final. Para um bom acabamento aplicar duas demãos.

Especificação Técnica:

Viscosidade Original	120 a 130" CF4
Viscosidade de Aplicação	16 a 18" CF4
Peso Específico	0,93 +- 0,02 g/cm ³
Thinner	10.Z040/10.Z900
Diluição	80 a 100%
Sólidos	23 +- 1%
Padrão de Cor	Incolor
Rendimento Teórico	4 a 6 m ² /litro
Secagem ao Toque	5 a 10 minutos a 25°C
Secagem ao Manuseio	1 a 2 horas a 25°C
Secagem Total	24 horas
Aplicação	Pistola Convencional

Precauções: produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenagem: manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

Observações: os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.
Para informações adicionais entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1850.

Responsável: Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.