



**REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.**  
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá  
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná  
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861  
[www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) [realfix.vendas@uol.com.br](mailto:realfix.vendas@uol.com.br)

---

## BOLETIM TÉCNICO

---

**Produto:** **Selador Nitro Fundo** **Código:** 19.Z090

**Apresentação:** produto a base de nitrocelulose, usado na linha moveleira para selar a madeira, sem alterar a aparência ou a naturalidade dos veios, apresenta secagem rápida e aspecto acetinado.

**Composição:** produto constituído por resinas gliceroftálicas e nitrocelulose. A parte volátil é constituída por hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois e ésteres glicólicos. Contém ainda cargas minerais inertes e agentes tensoativos.

**Preparação da Superfície:** a madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/ 320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final.

**Especificação Técnica:**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Viscosidade Original     | 100 +- 6" CF4                  |
| Viscosidade de Aplicação | 16 a 18" CF4                   |
| Peso Específico          | 0,90 +- 0,02 g/cm <sup>3</sup> |
| Thinner                  | 10.Z040/10.Z900                |
| Diluição                 | 80 a 100%                      |
| Sólidos                  | 15 +- 1%                       |
| Padrão de Cor            | Incolor                        |
| Rendimento Teórico       | 4 a 6 m <sup>2</sup> /litro    |
| Secagem ao Toque         | 5 a 10 minutos a 25°C          |
| Secagem para Lixamento   | 1 a 2 horas a 25°C             |
| Secagem Total            | 24 horas                       |
| Aplicação                | Pistola Convencional           |

**Precauções:** produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

**Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.

**Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.  
Para informações adicionais entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1850.

**Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.