



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

- Produto:** Shop Primer Vermelho Óxido
- Apresentação:** produto a base de resina epóxi de dois componentes e secagem ao ar, para proteção de substratos jateados e que necessitem de proteção para solda. **Atende a Norma NBR 1585.**
- Composição:** resina epóxi, pigmentos inorgânicos, cargas inertes em hidrocarbonetos aromáticos, acetatos e glicóis.
- Preparação da Superfície:** jatear toda a superfície com granalha de aço metal quase branco. Aplicar uma demão de primer do produto no mínimo 100 micras. Após manuseio das peças lixar e aplicar o Primer Epóxi.
- Preparação da Tinta:** homogeneizar bem a tinta (A) e o catalisador (B) separadamente, misturar o componente B no A conforme a proporção indicada na etiqueta do produto e diluir de acordo com a aplicação, ou seja, de 0 a 20%. Aguardar o tempo de indução do produto, ou seja, no mínimo 20 minutos.

Especificação Técnica:

Viscosidade Original	55+-5" CF4
Peso Específico	1,08 a 0,02 g/cm ³
Thinner	10.Z900
Diluição	0 a 20%
Não Voláteis em Volume	30+- 1%
Padrão de Cor	Vermelho
Catálise	2x1 em volume
Catalisador	30.Z052
Rendimento Teórico	10 m ² /litro
Aplicação	Pistola Convencional
Camada Seca	30 μ m

Precauções:

produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenagem:

manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 6 meses após a data de fabricação.

Observações:

os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.

Para informações adicionais entrar em contato com nosso departamento técnico pelo 41 3661-1850.

Responsável:

Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.