



**REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.**  
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá  
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná  
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861  
[www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) [realfix.vendas@uol.com.br](mailto:realfix.vendas@uol.com.br)

---

## BOLETIM TÉCNICO

---

- Produto:** Verniz Nitrocelulose
- Apresentação:** produto a base de nitrocelulose para acabamento na linha moveleira, onde haja a necessidade de realçar a madeira.
- Composição:** produto constituído por resinas gliceroftálicas e nitrocelulose. A parte volátil é constituída por hidrocarbonetos aromáticos, ésteres, álcoois e ésteres glicólicos.
- Preparação da Superfície:** a madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/ 320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final. Aplicar então, nosso Selador Nitro (19.Z090) antes de proceder com o Verniz Nitro Acabamento.

**Especificação Técnica:**

Viscosidade Original	60 a 70" CF4
Peso Específico	0,90 a 0,95 g/cm <sup>3</sup>
Thinner	10.Z040/10.Z900
Diluição	+ - 50%
Sólidos	30 a 40%
Padrão de Cor	Incolor
Rendimento Teórico	4 a 6 m <sup>2</sup> /litro
Secagem ao Toque	5 a 10 minutos a 25°C
Secagem ao Manuseio	4 a 6 horas a 25°C
Secagem Total	24 horas
Aplicação	Pistola Convencional

- Precauções:** produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.
- Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.
- Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.  
Para informações adicionais entrar em contato com o nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1850.
- Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.