



REALFIX Ind Com Tintas e Vernizes Ltda.
Rua Paranavaí n. ° 1532 – CP 1072 – Vila Pernetá
CEP 83324-39 Pinhais – Paraná
Fone/Fax: 41 3661-1850 Vendas: 41 3661-1861
www.realfix.com.br realfix.vendas@uol.com.br

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Wash Primer Amarelo **Código:** 26.B014

Apresentação: produto utilizado para promover aderência em peças galvanizadas, de alumínio, zincadas, metais ferrosos e não ferrosos.

Composição: resina fenolada e mowital, cromato de zinco em solvente aromaticos, álcoois e acetatos.

Preparação da Superfície: remover da superfície todo o resíduo de poeira, graxa, óleo, oxidação, respingo de solda, etc. A remoção pode ser feita por limpeza mecânica. Após limpeza aplicar uma demão do Wash Primer, depois proceder normalmente à pintura.

Especificação Técnica:

Viscosidade Original	20 +- 3" CF4
Peso Específico	0,95 +- 001 g/cm ³
Sólidos	20 +- 1%
Catálise	3x1
Catalisador	30.Z008
Rendimento Teórico	13 m ² /litro
Camada Seca	5 µm
Aplicação do Acabamento	No mínimo após 30 minutos
Aplicação	Pistola Convencional

- Precauções:** produto inflamável, evitar inalação de vapores, durante a aplicação recomendamos utilizar equipamentos de proteção individual de segurança. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.
- Armazenagem:** manter em local fresco e ventilado para que não ocorram alterações em suas características normais. Manter nas embalagens originais por 12 meses após a data de fabricação.
- Observações:** os valores de rendimento são referenciais e podem variar de acordo com o método de aplicação e condições da superfície.
Para informações adicionais entrar em contato com nosso departamento técnico pelo telefone 41 3661-1850.
- Responsável:** Laboratório de Desenvolvimento

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.