

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Base coat a base de resinas especiais, que confere cor e proteção ao substrato.

**USO RECOMENDADO**

Utilizado como base coat para vários tipos de substratos, completa-se o sistema com a aplicação de verniz PU ou acrílico.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

<b>Cor</b>	Cores
<b>Brilho/aspecto</b>	Semi brilho
<b>Sólidos por volume</b>	14 ± 3 % (ASTM D 2697)
<b>Espessura seca</b>	20 a 30 micrometros seco por demão
<b>Rendimento teórico</b>	5,6 m <sup>2</sup> /l na espessura de 25 micrometros
<b>Resistência ao calor seco</b>	Temperaturas até 90 °C
<b>Método de aplicação</b>	Pistola convencional
<b>Prazo de validade</b>	Componente A: 12 meses Diluyente Realbase: 06 meses
<b>Tempo de Secagem</b>	

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	30 min	4 horas	72 horas	4 horas	24 horas

**PREPARO DE SUPERFÍCIE**

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície.

A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

**APLICAÇÃO**

<b>Mistura</b>	Sempre misture os componentes nas proporções indicadas. Uma vez misturados os componentes, deve ser utilizado dentro do prazo de vida útil. Misturar separadamente os componentes com um agitador mecânico. Adicionar o conteúdo total do componente B ao componente A e misturar completamente com um misturador mecânico.	
<b>Relação de mistura</b>	1A : 1B em volume	
<b>Vida útil da mistura</b>	4 horas a 25 °C	
<b>Pistola airless</b>	Bicos	0,015 – 0,019"
	Pressão do fluido	2000 – 2400 psi
<b>Pistola convencional</b>	Pistola	JGA 502
	Capa de ar	704
	Bico	FX
<b>Rolo</b>	Apropriado para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
<b>Trincha</b>	Apropriado para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.	
<b>Diluyente</b>	NA Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10 % em volume.	
<b>Diluyente de limpeza</b>	Thinner de limpeza Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com Thinner de Limpeza.	

**DESEMPENHO NA APLICAÇÃO**

O brilho e o acabamento do produto dependem do método de aplicação. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo.

Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um primer de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha.

Este produto deve ser diluído utilizando-se apenas os solventes recomendados. O uso de solventes alternativos pode inibir o processo de secagem.

A temperatura da superfície deve estar, pelo menos, 3 °C acima do ponto de orvalho.

Não proceder a aplicação quando a umidade relativa do ar exceder 85 %.

A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num acabamento fosco e num filme de qualidade inferior. A exposição prematura a superfícies com água provocará uma mudança de cor, principalmente no caso de cores escuras.

Não se recomenda a utilização deste produto em condições de imersão.

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre primers/demãos apropriados.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

### NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido a nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.