

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto a base de resina epóxi acrilada em combinação com monômeros reativos e aditivos especiais, o que proporciona ao produto fácil aplicação e bom alastramento, conferindo à peça excelente acabamento em vários brilhos.

## USO RECOMENDADO

Sua aplicação é indicada para aglomerado e MDF devidamente preparada.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Cor</b>                   | Incolor   |
| <b>Brilho/aspecto</b>        | Brilhante a Fosco   |
| <b>Viscosidade</b>           | 60 – 70" CF6  |
| <b>Peso Específico</b>       | 1,10 – 1,15 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Cura</b>                  | Túnel UV  |
| <b>Gramatura recomendada</b> | 7 a 10 g/m <sup>2</sup> por demão para Verniz Fosco<br>20 a 25 g/m <sup>2</sup> por demão para Verniz Brilhante |
| <b>Método de aplicação</b>   | Rolo laser (Brilhante) Rolo liso (Fosco)  |
| <b>Validade</b>              | 6 meses   |

## PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície.

A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca, lixada, calibrada e isenta de qualquer contaminação.

**Madeira:** A madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final.

## SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre sistemas acabamentos/demãos apropriados.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

## EMBALAGEM

## NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.