

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produtos a base de resina epóxi acrilada e resina poliéster, monômeros reativos, aditivos e cargas minerais.

## USO RECOMENDADO

Indicado para utilização em sistema de enchimento de poros de madeira tipo aglomerado e MDF com excelente alastramento e lixabilidade.

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

<b>Cor</b>	Incolor
<b>Viscosidade</b>	90 – 110" CF8
<b>Peso Específico</b>	1,45 – 1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Cura</b>	Túnel UV
<b>Lixamento</b>	360/400
<b>Gramatura recomendada</b>	30 a 70 g/cm <sup>2</sup> por demão
<b>Método de aplicação</b>	Rolo Alisador / Espatuladeira
<b>Validade</b>	6 meses

## PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície.

A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca, lixada, calibrada e isenta de qualquer contaminação.

**Madeira:** A madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final.

## SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre sistemas acabamentos/demãos apropriados.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes.

Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes.

No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada.

Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

## EMBALAGEM

Embalagem  
Balde 18 litros

## NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e devido à nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.