

# IMPERMEABILIZANTE

## Base Água 052

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produtos a base de resina acrílica mono componente, de fácil aplicação e secagem rápida. Apresenta bom aspecto e secagem rápida. Desenvolvido totalmente isento de metais pesados e solventes tóxicos. Desenvolvido para vedar a entrada de umidade em bordas de aglomerado e compensado.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Cor** Munsell, Ral ou conforme padrão

**Brilho/aspecto** Fosco

**Sólidos por peso** 55 -60 % (ISO 3233)

**Método de aplicação** Pistola convencional, rolo, trincha

**Prazo de validade** 6 meses

#### Tempo de Secagem

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Intervalo de Repintura	
				Mínimo	Máximo
25 °C	30 minutos	2 horas	12 horas	2 horas	12 horas

<sup>1</sup>Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

# IMPERMEABILIZANTE

## Base Água 052

### PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. Madeira: A madeira a ser aplicada deve ser lixada partindo de lixa grana 180/220 até lixa grana 280/320, deve estar limpa, isenta de sujeiras, poeiras, farpas ou qualquer outra impureza que possa vir a interferir no acabamento final.

### APLICAÇÃO

<b>Mistura</b>	Misturar o conteúdo da embalagem com um agitador mecânico até completa homogeneização, antes de sua aplicação.
<b>Relação de mistura</b>	Não se aplica
<b>Vida útil da mistura</b>	Não se aplica
<b>Pistola Airess</b>	Bicos 0,013 – 0,015” Pressão do fluido 1800 – 2200 psi Ajustar a diluição para melhor aplicação.
<b>Rolo</b>	Apropriado para retoque ou <i>strip coat</i> . Diversas demãos podem ser necessárias para se atingir a espessura de filme especificada.
<b>Diluyente</b>	Água Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 15 % em volume.
<b>Diluyente de limpeza</b>	Água Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com água.

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem (embalagens), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. No caso de realizar solda ou corte a quente de metais revestidos com este produto, serão liberados poeiras e fumos que exigirão a utilização de equipamento de proteção pessoal apropriado e de ventilação local adequada. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

### EMBALAGEM

Embalagem	Volume	Embalagem
Balde 18 litros	18 litros	18 litros
Galão 3,6 litros	3,6 litros	3,6 litros

### NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.