



Especificação de Pintura de Containers



DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!



Para maiores informações consulte: www.realfix.com.br ou ligue: 55 (41) 3661.1850

Realux 14 Primer

Primer sintético com pigmentação anticorrosiva e secagem rápida.

Cor	Cores sob consulta	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h


Realux 11

Acabamento sintético de secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h

Realux 27 DF

Primer e acabamento sintético com pigmentação anticorrosiva e secagem rápida.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	14h

Realpoxi 39 Primer

Primer epóxi poliamida de secagem rápida e tolerante a superfícies de aço preparadas mecanicamente, proporcionando boa proteção anticorrosiva.

Cor	Cinza e Vermelho óxido	
Sólidos por volume	55%	
Rendimento	5,5 m ² /L (100 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	4h


Realvit 44 DF

Primer e acabamento acrílico com pigmentação anticorrosiva, secagem rápida e excelente retenção de cor e brilho para aço carbono, galvanizado e alumínio

Cor	Cores sob consulta	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m ² /L (40 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h

Realthane 24

Acabamento poliuretano

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m ² /L (45 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	3h	16h

Realthane 12

Acabamento poliuretano aromático bicomponente que proporciona boa retenção de brilho e cor.

Cor	Sob Consulta	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	10 m ² /L (45 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	2h	12h