



Especificação de Pintura para Manutenção Industrial



DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!



Para maiores informações consulte: www.realfix.com.br ou ligue: 55 (41) 3661.1850

Sistema 1:

Preparo de superfície: Desengraxe, tratamento manual mecânico ou fosfatização.

Função	Produto	Espessura seca
Primer	Realux 14 Primer	1 demão de 40 µm
Acabamento	Realux 11 Acabamento	1 demão de 40 µm

Realux 14 Primer

Primer sintético de secagem rápida com pigmentação inibidora de corrosão.

Cor	Branco, cinza e vermelho óxido	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h

Realux 11 Acabamento

Acabamento sintético modificado de secagem rápida com boa retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	11,4 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	16h

Sistema 2 - Interno e externo:

Preparo de superfície: Desengraxe, tratamento manual mecânico ou fosfatização.

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realux 27 DF	2 demãos de 40 µm

Realux 27 DF

Primer e acabamento sintético de secagem rápida com pigmentação inibidora de corrosão e boa retenção de cor e brilho.

Cor	Ral, Munsell ou conforme padrão	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	12,8 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	14h

Sistema 3:

Preparo de superfície: Desengraxe, tratamento manual mecânico ou fosfatização.

Função	Produto	Espessura
Acabamento	Realthane 12	1 demão de 60 µm
Acabamento	Realthane 24	1 demão de 40 µm

Realthane 24

Acabamento PU alifático, boa retenção de brilho e cor. Menor tendência ao amarelamento.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m ² /L (45 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	3h	16h

Realthane 12

Acabamento poliuretano aromático bicomponente que proporciona boa retenção de brilho e cor.

Cor	Sob Consulta	
Sólidos por volume	45%	
Rendimento	10 m ² /L (45 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	2h	12h

Sistema 4:

Preparo de superfície: Tratamento manual mecânico padrão St3 ou jateamento abrasivo padrão Sa 2½..

Função	Produto	Espessura seca
Primer	Realpoxi 39 Primer	1 demão de 100 µm
Acabamento	Realpoxi 32 Acabamento	1 demão de 60 µm

Realpoxi 39 Primer

Primer epóxi poliamida de secagem rápida e tolerante a superfícies de aço preparadas mecanicamente, proporcionando boa proteção anticorrosiva.

Cor	Cinza e Vermelho óxido	
Sólidos por volume	55%	
Rendimento	5,5 m ² /L (100 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	1h	4h

Realpoxi 32 Acabamento

Acabamento epóxi de secagem rápida com boa proteção anticorrosiva.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	10 m ² /L (50 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	2h	8h

Sistema 5:

Preparo de superfície: Tratamento manual mecânico padrão St3 ou jateamento abrasivo padrão Sa 2½..

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realpoxi 37	2 demãos de 50 µm

Realpoxi 37

Primer e acabamento epóxi poliamida de secagem rápida e boa resistência química e física.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	10 m ² /L (50 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	2h	8h

Sistema 6:

Preparo de superfície: Tratamento manual mecânico ou fosfatização.

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realpoxi 44 DF	1 demãos de 40 µm

Realvit 44 DF

Primer e acabamento acrílico monocomponente de secagem rápida e excelente retenção de cor e brilho para aço carbono, galvanizado e alumínio.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	10 m ² /L (40 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	4h

Sistema 7:

Preparo de superfície: Jateamento abrasivo padrão Sa 2½.

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realpoxi 447	1 demãos de 150 µm

Realpóxi 447

Acabamento epóxi, ecológico, de altos sólidos, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC), pronto para uso com baixo odor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	100%	
Rendimento	5 m ² /L (200 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	3h	18h

Multiuso:

Acabamento destinado para a pintura de equipamentos, estruturas metálicas, chaparias em geral e pisos.

Função	Produto	Espessura
Acabamento	Realpoxi 320 multiuso	Entre 30 a 40 µm

Realpóxi 320 multiuso

Acabamento epóxi de secagem rápida com boa resistência a umidade e fácil aplicação.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o	
Sólidos por volume	44%	
Rendimento	12,5 m ² /L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	1h	8h