



## *Torres de Telefonia*



*DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!*



Para maiores informações consulte: [www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) ou ligue: 55 (41) 3661.1850

## Sistema 1 – Aço galvanizado sem corrosão, conforme a corrosividade do ambiente:

Preparo de superfície: Desengraxe e jateamento abrasivo padrão Sa 1.

Função	Produto	Espessura
Primer / Acabamento	Realthane 575 LS	1 demão de 35 µm
Primer / Acabamento	Realthane 575 MS	1 demão de 35 µm
Primer / Acabamento	Realthane 575 HS	1 demão de 35 µm

### Realthane 575 DF LS

Primer acabamento acrílico com boa resistência química, confere boa aderência em substratos metálicos não ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente boa resistência ao amarelamento. Possui boa retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	32%	
Rendimento	9,1 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	15 min	2h

### Realthane 575 DF MS

Primer acabamento acrílico de alta resistência química, confere proteção anticorrosiva e ótima aderência em substratos metálicos não-ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente excelente resistência ao amarelamento. Possui ótima retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	9,2 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	40 min	4h

### Realthane 575 DF HS

Primer acabamento acrílico de alta resistência química, confere proteção anticorrosiva e ótima aderência em substratos metálicos não-ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente excelente resistência ao amarelamento. Possui ótima retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	14 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	40 min	4h