



## DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!

A Realfix é uma indústria de tintas industriais e atua no mercado desde 1989. Especializada e com tradição na produção de tintas, vernizes e solventes para os segmentos de impregnação, flexografia, metal-mecânico, moveleiro e produtos certificados em normas Petrobrás. A empresa possui as certificações ISO 9001 e ISO 14001, além de outras certificações nacionais.

A Realfix está localizada em Colombo no estado do Paraná, com uma área fabril de 8.000 m<sup>2</sup> e uma área total de 22.000 m<sup>2</sup>.

A Realfix também possui uma filial na cidade de Campo Alegre SC, a qual distribui tintas, vernizes, seladores, tingidores, ceras e solventes para o segmento moveleiro.





# ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA PARA TORRES DE TELEFONIA



Para maiores informações consulte: [www.realfix.com.br](http://www.realfix.com.br) ou ligue: 55 (41) 3661.1850

## Sistema 1 - Aço galvanizado sem corrosão, conforme a corrosividade do ambiente:

Preparo de superfície: Desengraxe e jateamento abrasivo padrão Sa 1.

Função	Produto	Espessura
Primer / Acabamento	Realthane 575 LS	1 demão de 35 µm
Primer / Acabamento	Realthane 575 MS	1 demão de 35 µm
Primer / Acabamento	Realthane 575 HS	1 demão de 35 µm

### Realthane 575 DF LS

Primer acabamento acrílico com boa resistência química, confere boa aderência em substratos metálicos não ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente boa resistência ao amarelamento. Possui boa retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	32%	
Rendimento	9,1 m <sup>2</sup> /L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	15 min	2h

### Realthane 575 DF MS

Primer acabamento acrílico de alta resistência química, confere proteção anticorrosiva e ótima aderência em substratos metálicos não-ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente excelente resistência ao amarelamento. Possui ótima retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	40%	
Rendimento	9,2 m <sup>2</sup> /L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	40 min	4h

### Realthane 575 DF HS

Primer acabamento acrílico de alta resistência química, confere proteção anticorrosiva e ótima aderência em substratos metálicos não-ferrosos. Produto de caráter alifático e consequente excelente resistência ao amarelamento. Possui ótima retenção de brilho e cor.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	50%	
Rendimento	14 m <sup>2</sup> /L (35 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	40 min	4h