

VENIZ DOPE 031

AIR-DRY (SECAGEM AO AR)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Verniz Dope para Chapéu é um produto desenvolvido para proporcionar acabamento, proteção e valorização estética de chapéus confeccionados em palha, fibra natural e materiais similares. Sua formulação cria uma película transparente e resistente, realçando a aparência natural do material, aumentando sua durabilidade e protegendo contra umidade, poeira e desgaste causado pelo uso diário.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Incolor
Brilho/aspecto	Brilhante a Fosco
Sólidos por volume	15 ± 3 % (ISO 3233)
Espessura seca	10 a 15 micrometros seco por demão
Rendimento teórico¹	9 m ² /L na espessura de 15 micrometros
Secagem estufa	Temperatura até 80 °C
Método de aplicação	Imersão, pistola, rolo.
Prazo de validade	12 meses

Tempo de Secagem

Intervalo de Repintura

Temperatura	Toque	Manuseio	Final	Mínimo	Máximo
25 °C	40 min	6 horas	72 horas	6 horas	48 horas

¹Não inclui no seu cálculo as perdas devidas ao método, às condições de aplicação e a habilidade do pintor. As perdas de tintas durante a aplicação dependem do método de aplicação, das condições de aplicação (altura em relação ao solo e dos ventos, da geometria das peças, do estado de corrosão da superfície), do preparo da superfície (rugosidade), da uniformidade da película (espessura), da habilidade do pintor, do tipo de tinta (mono ou bicomponente). O rendimento real é aquele que é constatado no final da pintura, quando se mede a área pintada e verifica-se o consumo total de tinta efetivamente realizado.

VENIZ DOPE 031

AIR-DRY (SECAGEM AO AR)

PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície, sendo necessária que esteja limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

APLICAÇÃO

Mistura	Produto de fácil homogeneização, utilizando-se agitadores manuais ou mecânicos.
Diluyente	Dependendo de o método de aplicação diluir de 40% a 50% 010SV274
Limpeza	Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura. Limpar todo o equipamento com THINNER P/ LIMPEZA 010SV701.

DESEMPENHO NA APLICAÇÃO

O brilho e o aspecto dependem do método de aplicação utilizado, sendo obtidos melhores resultados através da pulverização por pistola. Recipientes parcialmente cheios podem apresentar pele na superfície e/ou aumento da viscosidade do produto após um período de armazenamento. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo. A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3°C acima do ponto de orvalho. Não proceder a aplicação quando a umidade relativa do ar exceder 85 %. A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num e um filme de qualidade inferior. A exposição prematura a superfícies com água provocará uma mudança de cor, turbidez. Substratos orgânicos naturais podem sofrer alterações na cor e brilho.

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre primer/demãos apropriados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem(s), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais

EMBALAGEM

Embalagem	Volume
Balde 18 litros	18 litros
Galão 3,6 litros	3,6 litros
Tambor 200 litros	200 litros

VENIZ DOPE 031

AIR-DRY (SECAGEM AO AR)

NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

VERNIZ DOPE 031 AIR-DRY (SECAGEM AO AR)