

## VENIZ DOPE 031

### SECAGEM ESTUFA

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Verniz Dope para Chapéu é um produto desenvolvido para proporcionar acabamento, proteção e valorização estética de chapéus confeccionados em palha, fibra natural e materiais similares. Sua formulação cria uma película transparente e resistente, realçando a aparência natural do material, aumentando sua durabilidade e protegendo contra umidade, poeira e desgaste causado pelo uso diário.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cor</b>                            | Incolor                                            |
| <b>Brilho/aspecto</b>                 | Fosco                                              |
| <b>Sólidos por peso</b>               | 40 a 44 %                                          |
| <b>Viscosidade CF4</b>                | 20 a 30 segundos                                   |
| <b>Rendimento teórico<sup>1</sup></b> | 9 m <sup>2</sup> /L na espessura de 15 micrometros |
| <b>Peso específico</b>                | 0,900 – 1,000 g/cm <sup>3</sup>                    |
| <b>Cura</b>                           | 30 Minutos em temperatura até 100 °C               |
| <b>Método de aplicação</b>            | Imersão, pistola, rolo.                            |
| <b>Prazo de validade</b>              | Componente A: 12 meses<br>Componente B: 6 meses    |

## VENIZ DOPE 031

### SECAGEM ESTUFA

#### PREPARO DE SUPERFÍCIE

O desempenho deste produto dependerá do grau de preparação da superfície, sendo necessária que esteja limpa, seca e isenta de qualquer contaminação.

#### APLICAÇÃO

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mistura</b>            | Sempre misture os componentes nas proporções indicadas. Uma vez misturados os componentes, deve ser utilizado dentro do prazo de vida útil.<br>Misturar separadamente os componentes com um agitador mecânico. Adicionar o conteúdo total do componente B ao componente A e misturar completamente com um misturador mecânico. |
| <b>Relação de mistura</b> | 1% com 030CT072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pot Life</b>           | 24 horas a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Diluyente</b>          | Dependendo de o método de aplicação diluir no máximo 10% 010SV274.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Limpeza</b>            | Não deixar material acumulado nas mangueiras ou equipamento de pintura.<br>Limpar todo o equipamento com THINNER P/ LIMPEZA 010SV701.                                                                                                                                                                                          |

#### DESEMPENHO NA APLICAÇÃO

O brilho e o aspecto dependem do método de aplicação utilizado, sendo obtidos melhores resultados através da pulverização por pistola. Recipientes parcialmente cheios podem apresentar pele na superfície e/ou aumento da viscosidade do produto após um período de armazenamento. Evitar utilizar vários métodos de aplicação ao mesmo tempo. A temperatura da superfície deve estar sempre, pelo menos, 3°C acima do ponto de orvalho. Não proceder a aplicação quando a umidade relativa do ar exceder 85 %. A ocorrência de condensação durante ou imediatamente após a aplicação pode resultar num e um filme de qualidade inferior. A exposição prematura a superfícies com água provocará uma mudança de cor, turbidez. Substratos orgânicos naturais podem sofrer alterações na cor e brilho. Cores claras podem requerer duas ou mais demãos para se obter um acabamento uniforme, quando aplicadas sobre um intermediário de tonalidade escura ou por meio de rolo e trincha.

#### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre primer/demãos apropriados.

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na(s) embalagem(s), e não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

## VENIZ DOPE 031

### SECAGEM ESTUFA

pertinentes. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais.

#### EMBALAGEM

| Embalagem         | Volume     |
|-------------------|------------|
| Balde 18 litros   | 18 litros  |
| Galão 3,6 litros  | 3,6 litros |
| Tambor 200 litros | 200 litros |

#### NOTA

A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.

A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações periódicas, em função de experiência acumulada e nossa política de desenvolvimento constante dos nossos produtos.

VERNIZ DOPE 031 SECAGEM ESTUFA