



DESDE 1989 PINTANDO NA SUA EMPRESA!

A Realfix é uma indústria de tintas industriais e atua no mercado desde 1989. Especializada e com tradição na produção de tintas, vernizes e solventes para os segmentos de impregnação, flexografia, metal-mecânico, moveleiro e produtos certificados em normas Petrobrás. A empresa possui as certificações ISO 9001 e ISO 14001, além de outras certificações nacionais.

A Realfix está localizada em Colombo no estado do Paraná, com uma área fabril de 8.000 m² e uma área total de 22.000 m².

A Realfix também possui uma filial na cidade de Campo Alegre SC, a qual distribui tintas, vernizes, seladores, tingidores, ceras e solventes para o segmento moveleiro.





ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA PARA PISOS



Para maiores informações consulte: www.realfix.com.br ou ligue: 55 (41) 3661.1850

Sistema 1:

Preparo de superfície: Limpeza.

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realcrl 17	1 demão de 35 µm

Realcrl 17

Acabamento a base de resina acrílica, indicada para pintura de faixas de demarcação em pisos com boa resistência e abrasão.

Cor	Branco, Vermelho, Amarelo e Azul	
Sólidos por volume	32%	
Rendimento	9 m²/L (35 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	2h

Sistema 2:

Preparo de superfície: Limpeza, lixamento

Função	Produto	Espessura
Antiderrapante	Realpoxi 40	1 demão de 70 µm
Antiderrapante	Realthane 579	1 demão 50 µm

Realpiso 40

Acabamento epóxi piso de secagem rápida e ótima resistência química e a abrasão. Destinado a pintura de pisos e faixa de demarcação

Cor	Branco, Vermelho, Amarelo e Azul	
Sólidos por volume	32%	
Rendimento	10,7 m²/L (30 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	30 min	2h

Realthane 579

Acabamento poliuretano acrílico alifático bicomponente que proporciona excelente brilho e durabilidade ao intemperismo

Cor	Ral, Munsell ou conforme o	
Sólidos por volume	55%	
Rendimento	11 m²/L (50 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	2h	6h

Sistema 3

Preparo de superfície: Limpeza, lixamento.

Função	Produto	Espessura seca
Primer/Acabamento	Realpoxi 447	1 demão de 200 µm

Realpoxi 447

Acabamento epóxi, ecológico, de altos sólidos, livre de compostos orgânicos voláteis (VOC), pronto para uso com baixo odor. Também substitui o azulejo em refeitórios industriais, oficinas e hospitais.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	100%	
Rendimento	5 m²/L (200 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
	3h	18h

Sistema 4:

Preparo de superfície: Limpeza, lixamento.

Função	Produto	Espessura seca
Massa de Correção	Realpiso 40 Massa	Entre 200 e 1000 µm

Realpoxi 40 Massa

Massa para correção de pisos industriais.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	100%	
Rendimento	1,7 m²/L (600 µm)	
Secagem á 25 C	Toque	Manuseio
		24h

Sistema 5:

Preparo de superfície: Limpeza, lixamento

Função	Produto	Espessura
Antiderrapante	Realpoxi 40 antiderrapante	Entre 100 e 400 µm
Antiderrapante	Realthane 577 antiderrapante	Entre 100 e 400 µm

Realpoxi 40 Antiderrapante

Acabamento epóxi poliamina com função antiderrapante

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	80%	
Rendimento	3,2 m²/L (250 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
		10h

Realthane 577 Antiderrapante

Acabamento PU alifático com função antiderrapante.

Cor	Ral, Munsell ou conforme o padrão	
Sólidos por volume	48%	
Rendimento	2,4 m²/L (200 µm)	
Secagem á 25°C	Toque	Manuseio
	20 min	3h